

# Dusted ASLAN E 200

## Glasdekorfolie mit Ätzglasoptik

Diese selbstklebende Glasdekorfolie in Ätzglasoptik eignet sich ideal zur langfristigen Gestaltung von Glasflächen sowie zur Erstellung von individuellen Sichtschutzlösungen. Dabei verleiht die Folie vollflächigen Applikationen ein ebenso hochwertiges Erscheinungsbild wie geplotteten Motiven und Schriftzügen.

Für weitere Informationen oder Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie gerne mit unserer technischen Beratung:  
**+49 2204 70880**

### Materialaufbau

|              |                            |  |
|--------------|----------------------------|--|
| Folie:       | PVC (polymer weichgemacht) |  |
| Foliendicke: | ~ 80 µm                    |  |
| Klebstoff:   | Polyacrylatklebstoff       | Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>  |
| Abdeckung:   | Silikonkarton              | Flächengewicht: ~ 140 g/m <sup>2</sup> |

### Eigenschaften

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Klebkraft (ASTM D903):   | Sofort:<br>Nach 1 Woche:   | ~ 6,5 N/25mm<br>~ 14 N/25mm             |
| Dimensionsstabilität:    | Verklebt auf Aluminium<br>nach 48 Stunden bei 70 °C<br>(25 x 25 cm)  | max. -0,45%                             |
| Chemische Beständigkeit: | Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen. |   |
| Lichtbeständigkeit:      | DIN 53 388   | Lichtechtheitsstufe 7- 8 der Woll-Skala |
| Brennbarkeit:            | Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.  |   |
| Lichtdurchlässigkeit:    | DIN 53 147   | ~ 97 %                                  |
| Temperaturbereich:       | Während des Verklebens:<br>Verklebt:   | ab 15 °C<br>-30 °C bis +80 °C           |
| Haltbarkeit:             | Bis zu 7 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima  |   |

# Dusted ASLAN E 200

## Verarbeitung

### Plottfähigkeit:

Die Folie ist ideal plottbar. Die Versalhöhe von Schriftzügen sollte mindestens 10 mm und einer Stegbreite von mind. 2 mm betragen.

### Verklebung:

Die Folie ist trocken oder nass verklebar. Eine evtl. Weißfärbung des Klebers bei Nassverklebung verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage.

Zur Nassverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10.  
Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir eines unserer ASLAN Application Tapes bzw. ASLAN TMO.

### Lagerfähigkeit.

Vor der Verarbeitung ist die Folie bis zu 2 Jahren, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

## Stand 02|2022

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.