



## Technisches Datenblatt

Wellpappe – MW 1.65 mm - 560 g/m<sup>2</sup>



MW 1.65 mm



Decke 190 g/m<sup>2</sup> – graublau

E-Welle 135 g/m<sup>2</sup> – naturweiß

Decke 190 g/m<sup>2</sup> – naturweiß

**Beschreibung:**

Wellpappe aus alterungsbeständigem, naturweißem Karton. Dicke der Wellpappe 1,65 mm. Deckseite aus graublauem Archivkarton 190 g/m<sup>2</sup>, mit veredelter Oberfläche, schmutzabweisend, trocken wischfest und radierfähig.

**Lagerformate:**

100 x 172 cm, 110 x 172 cm

**Materialeigenschaften:**

- 100 % gebleichte Cellulose
- ohne Verwendung von Recyclingfasern
- frei von verholzten Fasern
- Flächengewicht 560 g/m<sup>2</sup>
- Kappa-Zahl < 5 = ligninfrei
- pH 7,5 – 10,0 = säurefrei (nach ISO 6588-1:2020)
- Alkalipuffer > 2 % natürliches Calciumcarbonat (GCC)
- Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun)
- Oberflächenleimung: Cobb<sub>60</sub> nach ISO 535 < 25
- ohne optische Aufheller
- Lichtechtheit ca. 7 – 8 (= vorzüglich) nach Wollskala (DIN EN ISO 105-B02)
- kein Ausbluten nach DIN ISO 16245:2012
- sehr hohe Abriebfestigkeit nach DIN 53109:2008
- Oberfläche verfestigt (verschmutzungsarm, radierfähig)
- Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden
- Stärkeklebstoff
- pH 7,0 – 8,0
- nassfeste Verklebung

Diese Qualität entspricht der technologischen Grundlage folgender Normen:

**DIN EN ISO 9706**

Information und Dokumentation – Papier für Schriftgut und Druckerzeugnisse – Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit

**DIN ISO 16245 - Typ A**

Information und Dokumentation Schachteln, Archivmappen und andere Umhüllungen aus zellulosehaltigem Material für die Lagerung von Schrift- und Druckgut aus Papier und Pergament.

**NF Z 40-014**

Anforderungen und Kriterien für die Auswahl von Papier und Pappe zur Bewahrung von Dokumenten auf Papier- und Pergamentunterlagen

ANSI/ NISO Z.39.48

American National Standard for Permanence of Paper for Publications and  
Documents in Libraries and Archives

DIN 6738:2007

höchste Lebensdauerklasse LDK 24-85

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur Verarbeitung stehen im Internet unter [klug-conservation.de](http://klug-conservation.de) bereit.