

MountFilm HighTack DKx

21248DK

Folie	PVC; transparent	
Foliendicke	~ 70 µm	
Klebstoff	Polyacrylatklebstoff (beidseitig)	Flächengewicht: 1. Seite: 35 g/m ² 2. Seite: 35 g/m ²
Abdeckung	beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton silikonisierte LDPE- Folie (orange)	Flächengewicht: ~140 g/m ² Flächengewicht: ~ 63 g/m ²
Klebkraft (ASTMD-903):	auf Stahl; beide Seiten sofort: nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm ~ 20 N/25 mm
Reißdehnung	DIN 53 455	Längs: ~ 150 % Quer: ~ 130 %
Chemische Beständigkeit:	-	
Lichtbeständigkeit:	DIN 53 388	-
Brennbarkeit:	-	
Temperaturbereich	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C - 30°C - +80 °C
Verarbeitung:	Angebrochene Rollen sollten eng auf den Kern gewickelt und mit einem Klebeetikett versehen gelagert werden	
Verklebung	Der Transferkleber ist trocken zu verkleben. Vor der Verklebung auf antihafbeschichteten Untergründen sollte eine Probeverklebung durchgeführt werden.	
Lagerfähigkeit:	Vor der Verarbeitung ist das Material mindestens 1 Jahr, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 % unter Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.	

Stand: 10 2024	Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung entbindet das Datenblatt den Anwender nicht von eigenen Tests für den jeweiligen Anwendungszweck. Die Produkte werden regelmäßig überprüft und weiterentwickelt. Daher kann es vorkommen, dass ohne Zusatzinformationen die chemische Zusammensetzung und/oder physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen angepasst werden.
----------------	---