

PRODUKTBESCHREIBUNG

Euromelt 322 bietet die folgenden Produkteigenschaften:

Technologie	Schmelzklebstoff
Produkttyp	Schmelzklebstoff auf synthetischer Basis
Anwendung	Grafische Industrie
Aussehen	farblos bis hellgelb klar bis trüb

Anwendungsbereich

- Einklebung von Karten und Warenproben in Zeitschriften o. ä., die ohne Materialriss wieder lösbar sind
- Palettensicherung

Produkteigenschaften

Euromelt 322 ist ein Haftschmelzklebstoff mit guten Haftungseigenschaften zu unterschiedlichsten Materialien. Die Adhäsion zu Papier ist reduziert, so dass sich Euromelt 322 besonders zur wieder lösbaren Klebung von Warenproben in Zeitschriften und zur Palettensicherung eignet.

Hinweis:

Besonders nach der Verklebung von stark bedruckten Bogenoffset- Papieren und in Abhängigkeit der Lagerbedingungen kann es nach einiger Zeit zu einer Durchfettung kommen.

Technische Daten

Euromelt 322:

Viskosität, mPa.s	2.400 bis 3.300
Brookfield Thermosel, 160 °C, Spindle 27	
Erweichungspunkt, °C	85 bis 95

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbemerkung

Vor der Anwendung sollte das **Sicherheitsdatenblatt** bezüglich Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen gelesen werden. Die geltenden Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden. Bitte beachten Sie auch die lokalen Sicherheitsvorschriften und kontaktieren Sie Henkel bezüglich analytischer Unterstützung.

Verarbeitung

Euromelt 322 hat bei Verarbeitungstemperatur gute Fließeigenschaften.

Der Schmelzklebstoff hat eine für den Dauerbetrieb ausreichende Wärmestabilität; um längere Temperaturbelastung zu vermeiden, sollte nur die Menge in das Auftragsgerät gefüllt werden, die innerhalb von 1 Tag verbraucht wird.

Geringfügige Abweichungen in der Farbe bzw. Transparenz sind produktionsbedingt und stellen kein Merkmal der Produktqualität dar.

Siehe auch "Allgemeine Hinweise über die Verarbeitung von Schmelzklebstoffen".

Auftrag

Verarbeitung mit:

- Düse

Verarbeitungstemperatur:

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 150 bis 170 °C

Reinigung

Für die Reinigung von Auftragsaggregaten und Klebstoffbehältern empfehlen wir unsere Reinigungsmittel Purmelt ME Cleaner.

Zur Kaltreinigung von äußeren Hotmeltverschmutzungen auf Transportbändern, Auftragsaggregaten oder sonstigen Maschinenteilen hat sich Melt-O-Clean bewährt.

Melt-O-Clean basiert auf nachwachsenden Rohstoffen und erleichtert auch bei starken Verkokungen die mechanische Reinigung. Vor der Verwendung sollten Lack- und Kunststoffoberflächen auf Eignung geprüft werden.

Beim Arbeiten mit dem Reinigungsmittel Sicherheitsbestimmungen beachten.

Verwendungshinweise

Wegen der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen unterschiedlichen Material-Qualitäten sind in jedem Fall Vorprüfungen durchzuführen.

LAGERBEDINGUNGEN

Behälter aufrecht und geschlossen halten, um Verunreinigungen zu vermeiden. Nicht mit anderen Klebstoffen mischen. Bei kühler und trockener Lagerung im Originalgebinde ist die Mindesthaltbarkeit wie folgt.

Mindesthaltbarkeit

Lagerzeit (im Originalgebinde), Monate	12
frostempfindlich	Nein

WEITERE INFORMATIONEN

Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung gegründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dieses Datenblatt ersetzt alle bisherigen Versionen.

Referenz-Nr. 0.0