

## 81/20/3

Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff

### Typische Anwendungen

- Verklebungen, die sich nach völliger Trocknung des Klebstoff-Films leicht und ohne Faserausriß wieder trennen lassen (sog. Fugitivverleimungen).
- Verklebung von Briefumschlägen oder Antwortkarten auf Trägerbahnen; Verschlussklebungen von Tüten, Beuteln und Taschen; Einklebungen von Beilagen (z.B. Postkarten) in Zeitschriften u.a..

### Technische Daten

#### Spezifikationswerte

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Festkörper (in Anl. an ISO 3251)                  | 37,0 +/- 2%        |
| Viskosität *<br>(Rheostress 6000, ISO 3219, 20°C) | 1.300 – 1.550 mPas |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| pH-Wert (in Anl. an ISO 976) | 5 – 7 |
|------------------------------|-------|

\*zum Zeitpunkt der Produktion

#### Typische technische Eigenschaften

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Filmfarbe      | opak                                         |
| Klebeverhalten | nicht nachklebend, mit verminderter Kohäsion |
| Frostbeständig | nein                                         |

#### Lieferform/Gebinde

Karton a' 9 Dosen, 5,0 kg Eimer, 25 kg Eimer, weitere auf Nachfrage

### Allgemeine Anwendungshinweise

#### Verarbeitung

Die Klebstoffrezeptur und das verklebte Papier müssen bei Fugitivverleimungen exakt aufeinander abgestimmt sein. Vorversuche sind unerlässlich, bei Papierwechsel zwingend.

Maschinell und manueller Auftrag möglich. Für Walzen- und Düsenauftrag gebrauchsfertig eingestellt.

#### Lagerung

Maximaler Verarbeitungszeitraum: 6 Monate

Das Produkt ist ab Auslieferungszeitpunkt für den genannten Zeitraum verarbeitbar, sofern sachgemäß, ungeöffnet im Originalgebäude, trocken bei 15 – 25°C gelagert.

Bei Verwendung nach Ablauf des genannten Verarbeitungszeitraums ist jede Gewähr od. Garantie seitens Planatol ausgeschlossen.

#### Reinigung

Grundsätzlich kann die Geräte- und Maschinenreinigung mit kaltem Wasser erfolgen.

#### Zur Beachtung

*Die angegebenen Spezifikationswerte gelten für den Auslieferungszeitpunkt ab Werk der Ware bei Planatol. Im Zweifelsfall werden die Rückstellmuster von Planatol zur Überprüfung herangezogen als alleinige Referenz.*

*Planatol garantiert grundsätzlich nur die Einhaltung der im Klebstoffmerkblatt angegebenen Spezifikationswerte. Darüber hinaus gemachte Zusicherungen, auch mündlich, können grundsätzlich nicht garantiert werden.*

*Eine Eigenprüfung bzw. ein Test der Klebstoffe auf Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck durch den Anwender ist zwingend notwendig, insbesondere unter Einfluss der eigenen Produktionsbedingungen und verwendeten Substrate.*

*Vorschläge von Planatol beruhen auf Erfahrungen und sind grundsätzlich unverbindlich.*

*Die Angaben in diesem Klebstoffmerkblatt sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der aktuellen BGH-Rechtsprechung und somit unverbindlich. Bitte informieren Sie sich selbstständig bei dem für Sie zuständigen Planatolmitarbeiter über etwaige Aktualisierungen zu diesem Datenblatt, oder zur Eignung nach FDA, BfR, oder EU-Richtlinien.*

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.