

RH 8

Wässriger, lösungsmittelfreier Stärkekleister

Typische Anwendungen

Buchbinderei

- Verklebung unbehandelter, ungestrichener Papiere und Überzugsmaterialien
- Vorsatzankleben
- Einhängen
- Etikettieren
- Ausbessern und sonstige Sortimentsarbeiten

Papierverarbeitung

- Tütenfertigung
- Etikettieren oder Bastelarbeiten

Technische Daten

Spezifikationswerte

Festkörper (in Anl. an ISO 3251)	18,0 +/- 2%
Viskosität * (Rheostress 6000, ISO 3219, 20°C)	60.000 – 70.000 mPas
pH-Wert (in Anl. an ISO 976)	2,0 – 3,5

*zum Zeitpunkt der Produktion

Typische technische Eigenschaften

Filmfarbe	opak
Klebeverhalten	hart, spröde, nicht nachklebend
Frostbeständig	nein

Lieferform/Gebinde

5,5 kg Eimer, 30 kg Eimer, weitere auf Nachfrage

Allgemeine Anwendungshinweise

Verarbeitung

Für manuelle Verarbeitung mit dem Pinsel gebrauchsfertig eingestellt. Pflanzenleime sind aufgrund ihrer natürlichen Basis wie Lebensmittel relativ anfällig gegen Befall durch Schimmelpilze oder Bakterien trotz sorgsamer Konservierung durch den Hersteller. Es ist deshalb dringend angeraten, angebrochene Klebstoffbehälter dicht verschlossen und kühl aufzubewahren. Die Originalbehälter sind nur als Vorratsgefäß anzusehen. Insbesondere bei handwerklichen Arbeiten sind die aktuell benötigten Klebstoffmengen in ein Arbeitsgefäß (PLANATOL Leimtopf) umzufüllen und verbleibende Reste auf keinen Fall in das Vorratsgefäß zurückzuschütten.

Geeignet zum Umrühren oder zur Klebstoffentnahme sind saubere Metall-, Glas- oder Kunststofflöffel - **keinesfalls** Pinsel, Holzstäbe oder bloße Hände.

Lagerung

Maximaler Verarbeitungszeitraum: 6 Monate

Das Produkt ist ab Auslieferungszeitpunkt für den genannten Zeitraum verarbeitbar, sofern sachgemäß, ungeöffnet im Originalgebinde, trocken bei 15 – 25°C gelagert.

Bei Verwendung nach Ablauf des genannten Verarbeitungszeitraums ist jede Gewähr od. Garantie seitens Planatol ausgeschlossen.

Reinigung

Die Geräte- und Pinselreinigung erfolgt mit kaltem Wasser.

Zur Beachtung

*Die angegebenen Spezifikationswerte gelten für den Auslieferungszeitpunkt ab Werk der Ware bei Planatol. Im Zweifelsfall werden die Rückstellmuster von Planatol zur Überprüfung herangezogen als alleinige Referenz.
Planatol garantiert grundsätzlich nur die Einhaltung der im Klebstoffmerkblatt angegebenen Spezifikationswerte. Darüber hinaus gemachte Zusicherungen, auch mündlich, können grundsätzlich nicht garantiert werden.*

*Eine Eigenprüfung bzw. ein Test der Klebstoffe auf Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck durch den Anwender ist zwingend notwendig, insbesondere unter Einfluss der eigenen Produktionsbedingungen und verwendeten Substrate.
Vorschläge von Planatol beruhen auf Erfahrungen und sind grundsätzlich unverbindlich. Die Angaben in diesem Klebstoffmerkblatt sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der aktuellen BGH-Rechtsprechung und somit unverbindlich. Bitte informieren Sie sich selbstständig bei dem für Sie zuständigen Planatolmitarbeiter über etwaige Aktualisierungen zu diesem Datenblatt, oder zur Eignung nach FDA, BfR, oder EU-Richtlinien.*

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.